

AquaRoll PU Prim – MP

Poliüretan Esaslı Astar - Emici Olmayan Yüzeyler İçin

Ürün Tanımı:

AquaRoll PU Prim – MP tek bileşenli, silan esaslı, şeffaf, emici olmayan yüzeyler için özel olarak formülize edilmiş astardır. Poliüretan esaslı son katlar, derz dolgu ve yüzey kaplama malzemeleri için uygundur.

Kullanıldığı Yerler:

- Tozumayan, emici olmayan, parlak yüzeylerin astarlanmasında
- Metal, Seramik, Beton, Ahşap, Fiberglass gibi emici olmayan yüzeylerin astarlanmasında ozuyan ve ufalanan yüzeylerin astarlanmasında,

Özellikler:

- U Film tabakası oluşturmaz.
- Mükemmel bir aderans sağlar
- Yeni kesilmiş derzler için de uygundur.
- Uygulandığı derzde derz alanı dışında leke ve iz bırakmaz
- Uygulaması kolaydır
- Bayındırlık Poz No: 04.613/8-g

Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Yoğunluk (gr / cm ³)	0,87 ± 0,05
İlk Kuruması (dak)	15
Üst Kat Kaplama İçin Bekleme Süresi	Maks. 24 saat
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+5°C ile + 35°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Nemden arındırılmış alt zemin, sabit, tutucu, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeye yapışmış kirler kumlama veya taşıma yoluyla giderilmelidir.
- Betonun içine işlemiş kirlerin neden olduğu katman kiri çözebilen kimyasallar ile silinmeli, deterjanlı su ile temizlenmelidir.

Uygulama:

- Malzeme uygun bir kaba aktarılarak temizliği yapılan brüt beton gibi parlak ve emici olan yüzey üzerine fırça yardımıyla doğrudan uygulanır.
- Emici olmayan yüzeylerde AquaRoll PU Prim - MP bir bezle yüzey silinerek uygulanmalı, bez sıklıkla değiştirilmelidir Böylece yüzey yağdan da arındırılmış olur
- Uygulamada yüzeyin ıslanması yeterlidir.
- Derzler içerisine uygulandığında derz fitili yerleştirilmeden uygulama yapılmalıdır. Aksi halde yüksek solvent içeriği fitile zarar verebilir.
- Uygulama esnasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Kapalı alanlarda cebri havalandırma yapılmalı ve aktif karbon filtreli maske kullanılmalıdır

Uygulama Sonrası Bakım:

Kullanılan el aletleri toluene ile temizlenmelidir.

Sarfiyat:

Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak yaklaşık 0,100 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

2,5 kg'lık tenekede.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr