

# ClimaTech Colorim Organic

## Organik Esaslı Dış Cephe Boyası

### Ürün Tanımı:

Çevre dostu çeşitli kimyasal katkı maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazırlanmış, akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, mükemmel örtücülüğe sahip, atmosfer koşullarına, hava kirliliğine ve UV'ye dayanıklı, su itici özellikte, mat tonda, kullanıma hazır dış cephe boyasıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekânlarda,
- Mineral esaslı yüzeylerde.

### Özellikler:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır.
- Solmaz.
- Esnektir.
- Sürtünme, ovalama ve darbelere dayanıklıdır.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Su iticidir.
- Bayındırlık Poz no: 04.506/B

### Teknik Veriler:

Renk	Tüm Bostik DeCo Colour Collection
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,5 ± 0,2
İlk kuruma süresi (saat)	~ 2
II. kat uygulama süresi (saat)	~ 4
Tam kuruma süresi (saat)	~ 24
Su ile inceltme oranı (%)	max 10
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen kaplamanın dayanımı	-25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3 - 4 gün önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.
- Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sıvı emme özelliği yüksek olan yüzeylerde astar kullanılması tavsiye edilir.

### Uygulama:

- Kullanıma hazır Bostik ClimaTech Colorim Organic astar katı teşkili için maks. % 10 su ile inceltir ve yüzeye rulo ile uygulanır.
- İlk astar katı teşkilinden sonra, tam kuruma süresi (24 saat) sonrasında, hiç su katılmamış ürün yüzeye rulo ile uygulanarak uygulama tamamlanmalıdır.
- Ürünün yoğunluk miktarı ve kuruma süresi eklenecek su miktarına göre değişir.

### Uygulama Sonrası Bakım:

Tam kurumasını tamamlamamış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

**Sarfiyat:**

İki katta toplam yaklaşık 300 ml / m<sup>2</sup> veya yaklaşık 50 m<sup>2</sup> / kova

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

**Ambalaj:**

15 lt'lik plastik kovada.

**Depolama:**

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

**Risk İşaretleri:**

**R23/24/25** : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

**Güvenlik İşaretleri:**

**S2** : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S3** : Serin yerde muhafaza ediniz.

**S9** : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

**S26** : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

**S28** : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

**S29** : Kanalizasyona atmayınız.

**S36/37/39** : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr